



EN 13055 - 1  
1325- CPR -1935

**stikloporas**  
INVENT COMPANY

ЗАО «Стиклопорас»  
М.К.Чюрлёнио 111,  
LT-66161, г.Друскининкай  
Литва,  
[info@stikloporas.lt](mailto:info@stikloporas.lt)  
[www.stikloporas.lt](http://www.stikloporas.lt)

**EN 13055 -1**

Легкие агрегаты, полученные путем обработки естественных, изготовленных или переработанных материалов и смесей этих агрегатов для использования в бетоне, миномете и растворе.

ОБОЗНОЧЕНИЕ	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРАНУЛ					
	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	4-8	8-16
Размер гранул в мм						
Плотность в кг /м3 (±15%)	340	270	230	200	190	140
Прочность на сжатие в МПа (±0,5 МПа)	2.5	2.2	2	1.4	1.2	1
Теплопроводность Вт / (м-К)	0,0767 ±0,02	0,0713 ±0,02	0,0663 ±0,02	0,0639 ±0,02	0,0661 ±0,02	0,0594 ±0,02
Водопоглощение% по массе * (±15%)	15%					
Изменения климата морозоустойчивость / оттаивания % по массе **	Не больше 2,2					
Завышение в кг	10%					
Понижение в кг	15%					
Значение pH	9-11					
Содержание влаги при перевозке	<0.5%					
Температура размягчения	Approx. 700°C / 1300°F					
Кислотные растворимые сульфаты	Average value 0,06 %					
Всего серы	Average value 0,03 %					
Цвет	Кремово белый					